

Batterie au Lithium

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Date d'émission: 10/09/2013

Date de révision:

Version: 1.0

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
Nom commercial : Batterie au Lithium
Code du produit : LP432543

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle
Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel
Réservé à un usage professionnel
Utilisation de la substance/mélange : BATTERIE

1.2.2. Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

SHENZHEN JUZHAO DIGITAL CO, Ltd
Block A2, Gonghe 4th Industrial Zone - Xinhé Ave - Bao'an District
SHENZHEN - CHINA
T 0755 61551688 - F 0755-61551688
645914217@qq.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : 0755 61551688 or ORFILA 24h/24 - Tel : +33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Flam. Sol. 1 H228
Water-react. 2 H261
Repr. 2 H361

Texte complet des phrases H: voir section 16

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Cat.Repr.3; R62
F; R11
F; R15
R52/53

Texte complet des phrases R: voir section 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02

GHS08

Mention d'avertissement (CLP) :

Danger

Composants dangereux :

cobalt lithium dioxide

Mentions de danger (CLP) :

H228 - Matière solide inflammable
H261 - Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables
H361 - Susceptible de nuire à la fertilité

Conseils de prudence (CLP) :

P201 - Se procurer les instructions avant utilisation
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. Ne pas fumer

Batterie au Lithium

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

P231+P232 - Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception
P241 - Utiliser du matériel d'éclairage, de ventilation, électrique antidéflagrant
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage
P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin
P335+P334 - Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide
P370+P378 - En cas d'incendie: utiliser Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone, Sable pour l'extinction
P402+P404 - Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé
P405 - Garder sous clef
P501 - Eliminer dans un centre autorisé de collecte des déchets

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélange

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon la directive 67/548/CEE
cobalt lithium dioxide	(n° CAS) 12190-79-3 (Numéro CE) 235-362-0	44,4	Cat.Repr.3; R62 R52/53
Electrolyte		27,5	Non classé
Graphite	(n° CAS) 7782-42-5 (Numéro CE) 231-955-3	24,3	Non classé
Aluminium en poudre (stabilisée)	(n° CAS) 7429-90-5 (Numéro CE) 231-072-3 (Numéro index) 013-002-00-1	3,7	F; R11 F; R15

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
cobalt lithium dioxide	(n° CAS) 12190-79-3 (Numéro CE) 235-362-0	44,4	Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 3, H412
Electrolyte		27,5	Non classé
Graphite	(n° CAS) 7782-42-5 (Numéro CE) 231-955-3	24,3	Non classé
Aluminium en poudre (stabilisée)	(n° CAS) 7429-90-5 (Numéro CE) 231-072-3 (Numéro index) 013-002-00-1	3,7	Water-react. 2, H261 Flam. Sol. 1, H228

Textes des phrases R et H: voir section 16

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- Premiers soins après inhalation : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos.
- Premiers soins après contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent.
- Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes/lésions : Susceptible de nuire à la fertilité.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Sable.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Danger d'incendie : Matière solide inflammable.

Batterie au Lithium

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Danger d'explosion : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Ecarter toute source d'ignition. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique. Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Procédures d'urgence : Aérer la zone.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Sur le sol, balayer ou pelleter dans des récipients adéquats. Réduire à un minimum la production de poussières. Stocker à l'écart des autres matières.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. Éviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Manipuler sous gaz inerte. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/... antidéflagrant.

Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des : Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Sources de chaleur. Rayons directs du soleil. Conservez dans un endroit à l'abri du feu. Stocker dans un endroit sec. Protéger de l'humidité.

Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts.

Matières incompatibles : Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. Éviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée.

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Stocker dans un récipient fermé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle : Éviter toute exposition inutile.

Protection des mains : Porter des gants de protection.

Protection oculaire : Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité.

Protection des voies respiratoires : Porter un masque approprié.

Batterie au Lithium

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	: Solide
Couleur	: Argent.
Odeur	: inodore.
Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible
pH	: Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1)	: Aucune donnée disponible
Point de fusion	: Aucune donnée disponible
Point de congélation	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Matière solide inflammable, Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables
Pression de la vapeur	: Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20 °C	: Aucune donnée disponible
Densité relative	: Aucune donnée disponible
Solubilité	: Aucune donnée disponible
Log Pow	: Aucune donnée disponible
Log Kow	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique	: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	: Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes	: Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Tension nominale : 3,7 Volt
Capacité nominale : 400mAh
Energie électrique : 1,48Wh

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.2. Stabilité chimique

Non établi. Matière solide inflammable. Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.

10.4. Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Flamme nue. Surchauffe. Chaleur. Etincelles.

10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Peut libérer des gaz inflammables.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë	: Non classé
Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Non classé Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Non classé Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Batterie au Lithium

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Non classé Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Mutagénicité sur les cellules germinales	: Non classé Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Cancérogénicité	: Non classé Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Toxicité pour la reproduction	: Susceptible de nuire à la fertilité.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	: Non classé Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	: Non classé Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Danger par aspiration	: Non classé Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles	: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.2. Persistance et dégradabilité

Batterie au Lithium	
Persistance et dégradabilité	Non établi.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Batterie au Lithium	
Potentiel de bioaccumulation	Non établi.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes

: Éviter le rejet dans l'environnement

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des déchets	: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Indications complémentaires	: Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables.
Ecologie - déchets	: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA

14.1. Numéro ONU

N° UN	: 3481
N° UN (IATA)	: 3481
N° UN (IMDG)	: 3481

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Désignation officielle pour le transport	: PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN EQUIPEMENT
Description document de transport	: UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN EQUIPEMENT, 9, II, (E)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe (ONU)	: 9
Classe (IATA)	: 9
Classe (IMDG)	: 9

Batterie au Lithium

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Étiquettes de danger (ONU)

: 9



14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ONU)

: II

14.5. Dangers pour l'environnement

Autres informations

: Pas d'informations supplémentaires disponibles.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

14.6.1. Transport par voie terrestre

Code de classification (ONU)

: M4

Disposition spéciale (ADR)

: 188, 230, 348, 636, 360

Catégorie de transport (ADR)

: 2

Code de restriction concernant les tunnels

: E

Quantités limitées (ADR)

: 0

Quantités exceptées (ADR)

: E0

14.6.2. Transport maritime

Pas d'informations complémentaires disponibles

14.6.3. Transport aérien

Pas d'informations complémentaires disponibles

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Réglementations EU

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient pas de substance candidate REACH

15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

SECTION 16: Autres informations

Sources des données

: RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Autres informations

: Aucun(e).

Textes des phrases R-, H- et EUH::

Aquatic Chronic 3	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3
Flam. Sol. 1	Matières solides inflammables, Catégorie 1
Repr. 2	Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2
Water-react. 2	Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, Catégorie 2
H228	Matière solide inflammable
H261	Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
R11	Facilement inflammable
R15	Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables
R52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R62	Risque possible d'altération de la fertilité

Batterie au Lithium

Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

F	Facilement inflammable
---	------------------------

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit

UN38.3 检测报告

UN38.3 Test Report

Client 委托方	Dong Guan Ding Chen New Energy Co., Ltd. 东莞市鼎辰新能源有限公司
Add. of Client 委托方地址	NO.2 Luo Qun pu street, Luo Ma Village, Qing Xi, Dong Guan, Guangdong, China. 东莞市清溪镇罗马村罗群埔二街
Samples Description 样品名称	Li-Polymer Battery 锂聚合物电池
Model/Type 型号规格	LP432543
Testing Laboratory 测试机构	Shenzhen NCT Testing Technology Co., Ltd. 深圳诺测检测技术有限公司 1 / F, No. B Building, Mianshang Younger Pioneer Park, Hangcheng Road, Gushu Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China 中国广东省深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道绵商青年创业园B栋第1层
Report No. 报告编号	NCT16010028B1-1
Issued Date 发行日期	Mar. 22, 2016
Test Conclusion 测试结论: Shown in the Conclusion of test report. 见检测报告结论页.	

Tested by 主检人:

Klaus Peng

Approved by 批准人:

Inspected by 审核人:

Hely Wang

Seal of NCT 报告单位 (盖章)

Date of Issue 签发日期: 2016. 03. 22



I、Sample Description 样品描述

Product Name 产品名称	Li-Polymer Battery 锂聚合物电池		Sample Model 样品型号	LP432543	
Manufacturer 制造商	DongGuan JinLu Battery Technology Co., Ltd. 东莞市劲鹿电池科技有限公司				
Address 地址	15#Rome Road QingXi Town, DongGuan City, GuanDong Province, China 广东省东莞市清溪镇罗马路 15 号				
Trade Mark 商标	N/A	Shape 形状	Prismatic 棱柱形	Size 尺寸 (L×W×T)	(45.0×26.0×4.5)mm
Nominal Voltage 标称电压	3.7V	Rated Capacity 额定容量	400mAh 1.48Wh	Limited Charge Voltage 充电限制电压	4.2V
Standard Charge Current 标准充电电流	80mA	Maximum Continuous Charge Current 最大持续充电电流	200mA	End Charge Current 结束充电电流	4mA
Cut-off Voltage 放电截止电压	3.0V	Standard Discharge Current 标准放电电流	80mA	Maximum Discharge Current 最大放电电流	400mA
Cell Number 组成电芯数量	1PCS		Cell Model 电芯型号	LP432543	
Receiving Date 接收日期	Mar. 02, 2016		Completing Date 完成日期	Mar. 22, 2016	

II、Standard 标准

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria
(ST/SG/AC.10/11/Rev.5 Section 38.3/Amend.1 & ST/SG/AC.10/11/Rev.5 Section 38.3/Amend.2)
联合国《关于危险货物运输的建议书》第五修订版修正 1 和修正 2,第 38.3 节

III、Test Item 测试项目

- | | |
|---|--|
| T.1. ☒ Altitude simulation 高度模拟 | T.5. ☒ External short circuit 外部短路 |
| T.2. ☒ Thermal test 温度试验 | T.6. ☐ Impact / ☒ Crush 撞击/挤压 |
| T.3. ☒ Vibration 振动 | T.7. ☒ Overcharge 过充电 |
| T.4. ☒ Shock 冲击 | T.8. ☒ Forced discharge 强制放电 |

IV、Test Method and Requirement 测试方法和要求

Tests T.1 to T.5 shall be conducted in sequence on the same cell or battery. Tests T.6 and T.8 shall be conducted using not otherwise tested cells or batteries. Test T.7 may be conducted using undamaged batteries previously used in tests T.1 to T.5 for purposes of testing on cycled batteries.

用相同的电芯或电池按照顺序进行试验 T.1 至 T.5。试验 T.6 至 T.8 用没有进行其他试验的电芯或电池。为了测试循环后的电池，试验 T.7 可用试验 T.1 至 T.5 后没有损坏的电池。

Single cell batteries of B1#~B14# are full charged after one cycle;

Single cell batteries of B15#~B18# are full charged after fifty cycles;

Rechargeable cells of C19#~C23# are 50% charged after one cycle;

Rechargeable cells of C24#~C33# are full discharged after one cycle;

Rechargeable cells of C34#~C43# are full discharged after fifty cycle;

Test environment condition: ambient temperature: 15-25℃, ambient humidity: 40-70%

单电芯电池 B1#~B14#为一次循环满电状态;

单电芯电池 B15#~B18#为 50 次循环满电状态;

可充电电芯 C19#~C23#为一次循环后 50% 充电状态;

可充电电芯 C24#~C33#为一次循环完全放电状态;

可充电电芯 C34#~C43#为 50 次循环完全放电状态;

试验环境条件: 环境温度: 15-25℃, 环境湿度: 40-70%

In order to quantify the mass loss, the following procedure is provided:

$$\text{Mass loss (\%)} = (M1-M2)/M1 \times 100$$

质量损失的量化值, 可用以下公式计算:

$$\text{质量损失(\%)}=(M1-M2)/M1 \times 100$$

Where M1 is the mass before the test and M2 is the mass after the test. When mass loss does not exceed the values in Table below, it shall be considered as "no mass loss".

式中: M1 是试验前的质量, M2 是试验后的质量。如果质量损失不超过下表所列的数值, 应视为“无质量损失”。

Mass M of cell or battery 电芯或电池的质量	Mass loss limit 质量损失限值
M<1g	0.5%
1g≤M≤75g	0.2%
M>75g	0.1%

Leakage means the visible escape of electrolyte or other material from a cell or battery or the loss of material (except battery casing, handling devices or labels) from a cell or battery such that the loss of mass exceeds the values in Table above.

渗漏系指可以看到的电解液或者其他物质从电芯或者电池中漏出, 或电芯或电池中的物质损失 (不包括电池外壳、搬运装置、或标签), 失去的质量超过上表所列的数值。

In test T.1 to T.4, cells and batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire and if the open circuit voltage of each test cell or battery after testing is not less than 90% of its voltage immediately prior to this procedure. The requirement relating to voltage is not applicable to test cells and batteries at fully discharged states.

在测试 T.1 至 T.4 中, 电池须满足无渗漏、无泄气、无解体、无破裂和无起火, 并且每个试验电芯或电池在试验后的开路电压不小于其在进行这一试验前电压的 90%。

T.1. Altitude simulation 高度模拟**Test method 测试方法**

Batteries are stored at a pressure of 11.6 kPa or less for at least six hours at ambient temperature ($20 \pm 5^\circ\text{C}$).

试验电池被放置在压力等于或低于 11.6 kPa 和环境温度($20\pm5^\circ\text{C}$)下存放至少 6 小时。

Requirement 要求

Batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire and if the open circuit voltage of each test battery after testing is not less than 90% of its voltage immediately prior to this procedure.

电池须无渗漏、无泄气、无解体、无破裂和无起火，并且每个试验电池在试验后的开路电压不小于其在进行这一试验前电压的 90%。

T.2. Thermal test 温度试验**Test method 测试方法**

Batteries are to be stored for at least six hours at a test temperature equal to $72 \pm 2^\circ\text{C}$, followed by storage for at least six hours at a test temperature equal to $-40 \pm 2^\circ\text{C}$. The maximum time interval between test temperature extremes is 30 minutes. This procedure is to be repeated 10 times, after which all test batteries are to be stored for 24 hours at ambient temperature ($20 \pm 5^\circ\text{C}$).

电池放置在试验温度等于 $72\pm2^\circ\text{C}$ 的条件下存放至少 6 小时，接着再在试验温度等于 $-40\pm2^\circ\text{C}$ 的条件下存放至少 6 小时。两个极端试验温度之间的最大时间间隔为 30 分钟。此程序重复进行，共完成 10 次，接着将所有试验电池在环境温度($20\pm5^\circ\text{C}$)下存放 24 小时。

Requirement 要求

Batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire and if the open circuit voltage of each test battery after testing is not less than 90% of its voltage immediately prior to this procedure.

电池须无渗漏、无泄气、无解体、无破裂和无起火，并且每个试验电池在试验后的开路电压不小于其在进行这一试验前电压的 90%。

T.3. Vibration 振动**Test method 测试方法**

Batteries are firmly secured to the platform of the vibration machine without distorting the cells in such a manner as to faithfully transmit the vibration. The vibration shall be a sinusoidal waveform with a logarithmic sweep between 7 Hz and 200 Hz and back to 7 Hz traversed in 15 minutes. This cycle shall be repeated 12 times for a total of 3 hours for each of three mutually perpendicular mounting positions of the cell. One of the directions of vibration must be perpendicular to the terminal face.

The logarithmic frequency sweep is as follows: from 7 Hz a peak acceleration of 1 gn is maintained until 18 Hz is reached. The amplitude is then maintained at 0.8 mm (1.6 mm total excursion) and the frequency increased until a peak acceleration of 8 gn occurs (approximately 50 Hz). A peak acceleration of 8 gn is then maintained until the frequency is increased to 200 Hz.

电池紧固于振动台台面，但不得造成电池变形，并能准确可靠地传播振动。振动应是正弦波形，对数扫描频率在 7 Hz 和 200 Hz 之间，再回到 7 Hz，1 次循环时间为 15 分钟。这一振动过程须对三个互相垂直的电池安装方位的每一方向重复进行 12 次，总共为时 3 小时。其中一个振动方向必须与端面垂直。

对数扫频方式：从 7 Hz 开始，保持 1 gn 的最大加速度，直到频率达到 18 Hz。然后将振幅保持在 0.8mm（总位移 1.6mm），并增加频率直到峰值加速度达到 8 gn（频率约为 50 Hz）。将峰值加速度保持在 8 gn 直到频率增加到 200 Hz。

Requirement 要求

Batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire and if the open circuit voltage of each test battery after testing is not less than 90% of its voltage immediately prior to this procedure.

电池须无渗漏、无泄气、无解体、无破裂和无起火，并且每个试验电池在试验后的开路电压不小于其在进行这一试验前电压的 90%。

T.4. Shock 冲击**Test method 测试方法**

Batteries are secured to the testing machine by means of a rigid mount which will support all mounting surfaces of each test battery. Each battery is subjected to a half-sine shock of peak acceleration of 150 gn and pulse duration of 6 milliseconds. Each battery is subjected to three shocks in the positive direction followed by three shocks in the negative direction of three mutually perpendicular mounting positions of the battery for a total of 18 shocks.

试验电池用刚性支架紧固在试验装置上，支架支撑着每个试验电池组的所有安装面。每个电池须经受峰值加速度 150 gn 和脉冲持续时间 6 ms 的半正弦波冲击。每个电池须在三个互相垂直的电池安装方位的正方向经受三次冲击，接着在反方向经受三次冲击，总共经受 18 次冲击。

Requirement 要求

Batteries meet this requirement if there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire and if the open circuit voltage of each test battery after testing is not less than 90% of its voltage immediately prior to this procedure.

电池须无渗漏、无泄气、无解体、无破裂和无起火，并且每个试验电池在试验后的开路电压不小于其在进行这一试验前电压的 90%。

T.5. External short circuit 外部短路**Test method 测试方法**

Batteries to be tested are temperature stabilized so that its external case temperature reaches $55 \pm 2^{\circ}\text{C}$ and then the battery are subjected to a short circuit condition with a total external resistance of less than 0.1 ohm at $55 \pm 2^{\circ}\text{C}$. This short circuit condition is continued for at least one hour after the battery external case temperature has returned to $55 \pm 2^{\circ}\text{C}$. The battery is observed for a further six hours for the test to be concluded.

试验电池在测试温度下放置至稳定状态，使其外壳温度达到 $55 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，然后使电池在 $55 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 下经受总外电阻小于 0.1Ω 的短路条件。短路测试持续到电池外壳温度回到 $55 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 后继续至少 1 小时。试验电池被观察 6 小时再下结论。

Requirement 要求

Batteries meet this requirement if their external temperature does not exceed 170°C and there is no disassembly, no rupture and no fire within six hours after test.

电池外壳温度不超过 170°C ，并且在试验过程中及试验后 6 小时内无解体、无破裂，无起火。

T.6. Impact / Crush 撞击/挤压

Test method – Impact (applicable to cylindrical cells not less than 18.0 mm in diameter)

测试方法 – 撞击 (适用于直径大于等于 18.0 毫米以上的圆柱形电池)

The sample cell or component cell is to be placed on a flat smooth surface. A 15.8 mm $\pm$ 0.1mm diameter, at least 6 cm long, or the longest dimension of the cell, whichever is greater, Type 316 stainless steel bar is to be placed across the centre of the sample. A 9.1 kg $\pm$ 0.1 kg mass is to be dropped from a height of 61 $\pm$ 2.5 cm at the intersection of the bar and sample in a controlled manner using a near frictionless, vertical sliding track or channel with minimal drag on the falling mass. The vertical track or channel used to guide the falling mass shall be oriented 90 degrees from the horizontal supporting surface.

The test sample is to be impacted with its longitudinal axis parallel to the flat surface and perpendicular to the longitudinal axis of the 15.8 mm $\pm$ 0.1mm diameter curved surface lying across the centre of the test sample. Each sample is to be subjected to only a single impact.

试样电池或电池组放在平坦光滑表面上。一根 316 型不锈钢棒横放在试样中心，钢棒直径 15.8 毫米 $\pm$ 0.1 毫米，长度至少 6 厘米，或电池最长端的尺度，取二者之长者。将一块 9.1 千克 $\pm$ 0.1 千克的重锤从 61 $\pm$ 2.5 厘米高度跌落到钢棒和试样交叉处，使用一个几乎没有摩擦的、对落体重锤阻力最小的垂直轨道或管道加以控制。垂直轨道或管道用于引导落锤沿与水平支撑表面呈 90 度落下。

受撞击的试样，纵轴应于平坦表面平行并与横放在试样中心的直径 15.8 $\pm$ 0.1 毫米弯曲表面的纵轴垂直。每一试样只经受一次撞击。

Test method – Crush (applicable to prismatic, pouch, coin/button cells and cylindrical cells less than 18.0 mm in diameter)

测试方法 – 挤压 (适用于棱形，袋，硬币/纽扣电池和圆柱形电池直径小于 18.0 毫米)

A component cell is to be crushed between two flat surfaces. The crushing is to be gradual with a speed of approximately 1.5 cm/s at the first point of contact. The crushing is to be continued until the first of the three options below is reached.

- (a) The applied force reaches 13 kN $\pm$ 0.78 kN;
- (b) The voltage of the cell drops by at least 100 mV; or
- (c) The cell is deformed by 50% or more of its original thickness.

Once the maximum pressure has been obtained, the voltage drops by 100 mV or more, or the cell is deformed by at least 50% of its original thickness, the pressure shall be released.

A prismatic or pouch cell shall be crushed by applying the force to the widest side. A button/coin cell shall be crushed by applying the force on its flat surfaces. For cylindrical cells, the crush force shall be applied perpendicular to the longitudinal axis.

Each component cell is to be subjected to one crush only. The test sample shall be observed for a further 6 h. The test shall be conducted using component cells that have not previously been subjected to other tests.

将电芯放在两个平面之间挤压，挤压力度逐渐加大，在第一个接触点上的速度大约为 1.5 cm/s。挤压持续进行，直到出现以下三种情况之一：

- (a)施加的力量达到 13 kN $\pm$ 0.78 kN;
- (b)电芯的电压下降至少 100mV；或
- (c)电芯形变达原始厚度的 50%或更多。

一旦达到最大压力、电压下降 100mV 或更多，或电芯形变至少达原厚度的 50%，即可解除压力。

棱柱形或袋装电池须从最宽的面施压。纽扣/硬币形电池应从其平坦表面施压。圆柱形电池应从与纵轴垂直的方向施压。

每个试样电芯只做一次挤压试验。试样须继续观察 6 小时。试验须使用之前未做过其他试验的电芯进行。

Requirement 要求

Component cells meet this requirement if their external temperature does not exceed 170°C and there is no disassembly and no fire within six hours after the test.

电芯外壳温度不超过 170°C，并且在试验过程中及试验后 6 小时内无解体，无起火。

T.7. Overcharge 过充电**Test method 测试方法**

The charge current is twice the manufacturer's recommended maximum continuous charge current. The minimum voltage of the test shall be as follows:

- (a) When the manufacturer's recommended charge voltage is not more than 18V, the minimum voltage of the test is the lesser of two times the maximum charge voltage of the battery or 22V.
- (b) When the manufacturer's recommended charge voltage is more than 18V, the minimum voltage of the test shall be 1.2 times the maximum charge voltage.

Tests are to be conducted at ambient temperature. The duration of the test shall be 24 hours.

充电电流为制造商建议的最大持续充电电流的两倍。试验的最小电压如下：

- (a) 制造商建议的充电电压不大于 18 伏时，试验的最小电压应是电池组最大充电电压的两倍或 22 伏两者中的较小者。
- (b) 制造商建议的充电电压大于 18 伏时，试验的最小电压应是电池组最大充电电压的 1.2 倍。

试验应在环境温度下进行。进行试验的时间应为 24 小时。

Requirement 要求

Batteries meet this requirement if there is no disassembly and no fire during the test and within seven days after the test.

电池在试验过程中和试验后 7 天内无解体，无起火。

T.8. Forced discharge 强制放电**Test method 测试方法**

Each component cell is forced discharged at ambient temperature by connecting it in series with a 12V D.C. power supply at an initial current equal to the maximum discharge current specified by the manufacturer.

The specified discharge current is to be obtained by connecting a resistive load of the appropriate size and rating in series with the test cell. Each cell is forced discharged for a time interval (in hours) equal to its rated capacity divided by the initial test current (in ampere).

每个电芯在环境温度下与 12V 直流电电源串联在起始电流等于制造商给定的最大放电电流的条件下强制放电。


电芯与一个适当大小的电阻负载串联以调节到规定大小的放电电流。每块电芯的放电时间（单位为 h）等于电芯的额定容量除以试验初始放电电流（单位 A）。

Requirement 要求

Component cells meet this requirement if there is no disassembly and no fire during the test and within seven days after the test.

电芯在试验过程中和试验后 7 天内无解体，无起火。

V、Test Procedure 测试流程



VI、Main Test Apparatus 主要测试仪器

Serial No. 设备编号	Name of Equipment 设备名称	Model 型号	Calibration Date /Due Date 校准日期/到期日
NCT-030	Rechargeable battery test system 充电电池测试系统	R2D6-5V-5A	2015. 08. 26
			2016. 08. 25
NCT-012	Vacuum chamber (for battery test) 电池测试真空箱	GX-3020-Z	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-017	Temperature circulation chamber 温度循环设备	GX-3000-150LT	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-021	Vibration test instrument 振动测试仪器	ES-3-150	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-022	Shock test instrument 冲击测试仪器	SY10-2	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-018	Battery short circuit test instrument 电池短路测试仪器	BE-1000W	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-019	Impact test instrument 撞击测试仪器	BE-5066	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-020	Crush test instrument 挤压测试仪器	BE-6045T	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-033	DC regulated power supply 直流稳压电源	PS1540	2015. 08. 26
			2016. 08. 25
NCT-024	Battery anti-explosion chamber 电池防爆箱	GX-FB-200	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-003	Electronic Balance 电子天平	JC-223S	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-008	Electronic Balance 电子天平	JSC-S30	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-001	Digital Multimeter 数字万用表	17B+	2016. 03. 07
			2017. 03. 06
NCT-029	Data acquisition unit 数据采集器	34970A	2016. 03. 07
			2017. 03. 06

VII、Test Data 测试数据

T.1. Altitude simulation 高度模拟

The state of cells 样品状态	No. 编号	Pre-test 试验前		After test 试验后		Mass loss 质量损失 (%)	Voltage after test/Voltage pre-test 试验后电压/试验前电压(%)	Status 结果
		Mass 质量 (g)	Voltage 电压 (V)	Mass 质量 (g)	Voltage 电压 (V)			
Full charged after one cycle 一次循环后 满电状态	B1#	9.107	4.19	9.103	4.18	0.044	99.76	Pass 合格
	B2#	9.033	4.18	9.030	4.18	0.033	100.00	Pass 合格
	B3#	9.026	4.18	9.023	4.18	0.033	100.00	Pass 合格
	B4#	8.948	4.19	8.944	4.18	0.045	99.76	Pass 合格
	B5#	8.772	4.19	8.768	4.19	0.046	100.00	Pass 合格
	B6#	8.653	4.18	8.650	4.18	0.035	100.00	Pass 合格
	B7#	8.768	4.19	8.764	4.18	0.046	99.76	Pass 合格
	B8#	9.347	4.19	9.344	4.18	0.032	99.76	Pass 合格
	B9#	8.992	4.19	8.988	4.19	0.044	100.00	Pass 合格
	B10#	9.105	4.18	9.102	4.18	0.033	100.00	Pass 合格

Notes 注释: Atmospheric pressure 大气压强: $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$, Ambient temperature 环境温度: 22.0°C
After the test, there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire.
测试后, 电池未渗漏、未泄气、未解体、未破裂和未起火。

T.2. Thermal test 温度试验

The state of cells 样品状态	No. 编号	Pre-test 试验前		After test 试验后		Mass loss 质量损失 (%)	Voltage after test/Voltage pre-test 试验后电压/试验前电压(%)	Status 结果
		Mass 质量 (g)	Voltage 电压 (V)	Mass 质量 (g)	Voltage 电压 (V)			
Full charged after one cycle 一次循环后 满电状态	B1#	9.103	4.18	9.091	4.17	0.132	99.76	Pass 合格
	B2#	9.030	4.18	9.018	4.17	0.133	99.76	Pass 合格
	B3#	9.023	4.18	9.011	4.17	0.133	99.76	Pass 合格
	B4#	8.944	4.18	8.934	4.17	0.112	99.76	Pass 合格
	B5#	8.768	4.19	8.758	4.18	0.114	99.76	Pass 合格
	B6#	8.650	4.18	8.639	4.17	0.127	99.76	Pass 合格
	B7#	8.764	4.18	8.754	4.17	0.114	99.76	Pass 合格
	B8#	9.344	4.18	9.334	4.17	0.107	99.76	Pass 合格
	B9#	8.988	4.19	8.977	4.18	0.122	99.76	Pass 合格
	B10#	9.102	4.18	9.089	4.17	0.143	99.76	Pass 合格

Notes 注释: Atmospheric pressure 大气压强: $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$, Ambient temperature 环境温度: 22.0°C
After the test, there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire.
测试后, 电池未渗漏、未泄气、未解体、未破裂和未起火。

T.3. Vibration 振动

The state of cells 样品状态	No. 编号	Pre-test 试验前		After test 试验后		Mass loss 质量损失 (%)	Voltage after test/Voltage pre-test 试验后电压/试验前电压 (%)	Status 结果
		Mass 质量 (g)	Voltage 电压 (V)	Mass 质量 (g)	Voltage 电压 (V)			
Full charged after one cycle 一次循环后 满电状态	B1#	9.091	4.17	9.087	4.16	0.044	99.76	Pass 合格
	B2#	9.018	4.17	9.015	4.16	0.033	99.76	Pass 合格
	B3#	9.011	4.17	9.007	4.17	0.044	100.00	Pass 合格
	B4#	8.934	4.17	8.930	4.17	0.045	100.00	Pass 合格
	B5#	8.758	4.18	8.755	4.17	0.034	99.76	Pass 合格
	B6#	8.639	4.17	8.635	4.17	0.046	100.00	Pass 合格
	B7#	8.754	4.17	8.750	4.16	0.046	99.76	Pass 合格
	B8#	9.334	4.17	9.331	4.17	0.032	100.00	Pass 合格
	B9#	8.977	4.18	8.974	4.17	0.033	99.76	Pass 合格
	B10#	9.089	4.17	9.085	4.17	0.044	100.00	Pass 合格

Notes 注释: Atmospheric pressure 大气压强: 1.013×10^5 Pa, Ambient temperature 环境温度: 21.5°C
 After the test, there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire.
 测试后, 电池未渗漏、未泄气、未解体、未破裂和未起火。

T.4. Shock 冲击

The state of cells 样品状态	No. 编号	Pre-test 试验前		After test 试验后		Mass loss 质量损失 (%)	Voltage after test/Voltage pre-test 试验后电压/试验前电压 (%)	Status 结果
		Mass 质量 (g)	Voltage 电压 (V)	Mass 质量 (g)	Voltage 电压 (V)			
Full charged after one cycle 一次循环后 满电状态	B1#	9.087	4.16	9.085	4.16	0.022	100.00	Pass 合格
	B2#	9.015	4.16	9.011	4.16	0.044	100.00	Pass 合格
	B3#	9.007	4.17	9.003	4.16	0.044	99.76	Pass 合格
	B4#	8.930	4.17	8.926	4.16	0.045	99.76	Pass 合格
	B5#	8.755	4.17	8.751	4.17	0.046	100.00	Pass 合格
	B6#	8.635	4.17	8.630	4.16	0.058	99.76	Pass 合格
	B7#	8.750	4.16	8.746	4.16	0.046	100.00	Pass 合格
	B8#	9.331	4.17	9.328	4.16	0.032	99.76	Pass 合格
	B9#	8.974	4.17	8.971	4.17	0.033	100.00	Pass 合格
	B10#	9.085	4.17	9.081	4.16	0.044	99.76	Pass 合格

Notes 注释: Atmospheric pressure 大气压强: 1.013×10^5 Pa, Ambient temperature 环境温度: 21.5°C
 After the test, there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire.
 测试后, 电池未渗漏、未泄气、未解体、未破裂和未起火。

T.5. External short circuit 外部短路

The state of cells 样品状态	No. 编号	External Peak temperature(°C) 电池表面最高温度(°C)	Status 结果
Full charged after one cycle 一次循环后满电状态	B1#	55.9	Pass 合格
	B2#	56.2	Pass 合格
	B3#	55.7	Pass 合格
	B4#	55.7	Pass 合格
	B5#	55.8	Pass 合格
	B6#	55.7	Pass 合格
	B7#	56.0	Pass 合格
	B8#	55.6	Pass 合格
	B9#	55.8	Pass 合格
	B10#	55.8	Pass 合格
Notes 注释: Atmospheric pressure 大气压强: 1.013×10^5 Pa, Ambient temperature 环境温度: 21.5°C There is no disassembly, no rupture and no fire within six hours after test. 电池在测试后 6 小时内未解体、未破裂, 未起火。			

T.6. Crush 挤压

The state of cells 样品状态	No. 编号	External Peak temperature(°C) 电池表面最高温度(°C)	Status 结果
50% charged after one cycle 一次循环后 50% 充电状态	C19#	26.1	Pass 合格
	C20#	25.7	Pass 合格
	C21#	25.6	Pass 合格
	C22#	25.8	Pass 合格
	C23#	25.7	Pass 合格
Notes 注释: Atmospheric pressure 大气压强: 1.013×10^5 Pa, Ambient temperature 环境温度: 21.5°C There is no disassembly, no rupture and no fire within six hours after test. 电芯在测试后 6 小时内未解体、未破裂, 未起火。			

T.7. Overcharge 过充电

The state of cells 样品状态	No. 编号	Status 结果
Full charged after one cycle 一次循环后满电状态	B11#	Pass 合格
	B12#	Pass 合格
	B13#	Pass 合格
	B14#	Pass 合格

Full charged after fifty cycles 五十次循环后满电状态	B15#	Pass 合格
	B16#	Pass 合格
	B17#	Pass 合格
	B18#	Pass 合格
Notes 注释: Atmospheric pressure 大气压强: 1.013×10^5 Pa, Ambient temperature 环境温度: 21.5℃ There is no disassembly and no fire during the test and within seven days after the test. 电池在测试中和测试后 7 天内未解体, 未起火。		

T.8. Forced discharge 强制放电

The state of cells 样品状态	No. 编号	Status 结果
Full discharged after one cycle 一次循环完全放电状态	C24#	Pass 合格
	C25#	Pass 合格
	C26#	Pass 合格
	C27#	Pass 合格
	C28#	Pass 合格
	C29#	Pass 合格
	C30#	Pass 合格
	C31#	Pass 合格
	C32#	Pass 合格
	C33#	Pass 合格
Full discharged after fifty cycles 50 个循环完全放电状态	C34#	Pass 合格
	C35#	Pass 合格
	C36#	Pass 合格
	C37#	Pass 合格
	C38#	Pass 合格
	C39#	Pass 合格
	C40#	Pass 合格
	C41#	Pass 合格
	C42#	Pass 合格
	C43#	Pass 合格
Notes 注释: Atmospheric pressure 大气压强: 1.013×10^5 Pa, Ambient temperature 环境温度: 22.0℃ There is no disassembly and no fire during the test and within seven days after the test. 电芯在测试中和测试后 7 天内未解体, 未起火。		

VIII、Conclusion 结论

No. 编号	Test item 测试项目	Sample number 样品数量	Test reference 测试参考	Conclusion 结论
1	Altitude simulation 高空模拟	B1#~B10#	UN Manual of Test and Criteria, part III, subsection 38.3.4.1 UN 试验和标准手册,第III部分,第 38.3.4.1 节	Pass 合格
2	Thermal test 温度试验		UN Manual of Test and Criteria, part III, subsection 38.3.4.2 UN 试验和标准手册,第III部分,第 38.3.4.2 节	Pass 合格
3	Vibration 振动		UN Manual of Test and Criteria, part III, subsection 38.3.4.3 UN 试验和标准手册,第III部分,第 38.3.4.3 节	Pass 合格
4	Shock 冲击		UN Manual of Test and Criteria, part III, subsection 38.3.4.4 UN 试验和标准手册,第III部分,第 38.3.4.4 节	Pass 合格
5	External short circuit 外部短路	C19#~C23#	UN Manual of Test and Criteria, part III, subsection 38.3.4.5 UN 试验和标准手册,第III部分,第 38.3.4.5 节	Pass 合格
6	Impact/Crush 撞击/挤压		UN Manual of Test and Criteria, part III, subsection 38.3.4.6 UN 试验和标准手册,第III部分,第 38.3.4.6 节	Pass 合格
7	Overcharge 过度充电	B11#~B18#	UN Manual of Test and Criteria, part III, subsection 38.3.4.7 UN 试验和标准手册,第III部分,第 38.3.4.7 节	Pass 合格
8	Forced discharge 强制放电	C24#~C43#	UN Manual of Test and Criteria, part III, subsection 38.3.4.8 UN 试验和标准手册,第III部分,第 38.3.4.8 节	Pass 合格

The submitted samples were complied with the stated requirements of UN manual of test and criteria, part III, subsection 38.3

经检测,提交的测试样品均符合 UN38.3 的要求,测试结论为合格。

IX、Photo of The Sample 样品图片

Model 型号: LP432543




Photo 1 Front 正面




Photo 2 Rear 反面




Photo 3 Internal Cell 内部电芯




Photo 4 Internal Cell 内部电芯




Photo 5 Protection board 保护板




Photo 6 Protection board 保护板

注意事项**Important Notice**

1. The test report is invalid without the official stamp of NCT.

本报告书无 NCT 盖章无效。

2. Nobody is allowed to photocopy or partly photocopy this test report without written permission of NCT.

未经 NCT 书面同意，不得复制或部分地复制本报告书。

3. The test report is invalid without the signatures of Ratifier, Reviewer and Testing engineer.

本报告书无批准人、审核人、及主检人签名无效。

4. The report is invalid when anything of following happens – illegal transfer, reproduce, embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.

私自转让、复制、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。

5. Objections to the test report must be submitted to NCT within 15 days.

对报告书若有异议，应于收到报告之日起 15 天内向本公司提出。

6. The test report is valid for the tested samples only.

本报告仅对测试样品有效。

7. The Chinese contents in this report are only for reference.

本报告中的中文内容仅供参考。

*******End of Report 报告结束*******